

Granulats : Gravillon 10/20
Péetrographie : Alluvionnaire siliceux
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques
Marquage CE : CE2+ N° de certification: 1165-RPC-2004-G-005



Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A

	0.063	0.5	4	d/2 5	d 8	10	12.5	16	D 20	1.4D 28	2D 40	A	f
Etendue e						15			15				
V.S.S.+U	1.8			6		20			100	100		24.0	1.80
V.S.S.	1.5			5		15			99	100	100	20.0	1.50
V.S.I.				0		0			84	98	100		
V.S.I.-U				0		0			79	97			

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	A	f
Maximum	0.8	1	3	4	9	16	37	66	92	100	100	8.0	0.83
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1	2	2	5	11	30	64	90	100	100	7.6	0.51
Moyenne Xf	0.3	0	1	1	2	6	20	52	84	100	100	6.3	0.26
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	1	10	40	77	100	100	5.0	0.02
Minimum	0.0	0	0	0	0	1	8	34	74	99	100	5.0	0.01
Ecart-type	0.19	0.2	0.8	1.1	2.2	4.0	8.1	9.3	5.2	0.3	0.0	1.00	0.195

